

スクリーンインキ

添加剤

その他インキ用

添加剤用途 硬化性促進 | 溶剤型

JA-E111 硬化促進剤

含金属（錫）系触媒。

硬化剤（JA-960、他）を使用する際の硬化促進剤。

製品の特長

- 有効成分0.1%
- JA-E111に比べ硬化促進効果が穏やかなので、ポットライフ（可使用時間）の短縮を抑えられる。

特性

硬化性

推奨被印刷物

材質

オレフィン系

処理ポリプロピレン [PP]

スペック

荷姿

50g金属缶

性状

液体

使用方法

- 添加量はインキ100部に対して1～5部です。

注意事項

- ご使用に際しての安全上の注意事項に関しては、製品の安全データシート（SDS）をご参照下さい。
- 当インフォメーションに記載されている内容は予告無しに変更・改訂する場合があります。
- この特性データは、弊社の実施した評価結果に基づくもので、お客さまのご使用時の製品特性を保証するものではありません。
- 使用の際は、実際に使用される装置及び被着材での評価結果に基づき、条件を十分ご検討の上、ご使用下さい。