

スクリーンインキ

添加剤

その他インキ用

添加剤用途 硬化性促進 | 溶剤型

JA-980 硬化剤

ブロックイソシアネート系樹脂。

加熱硬化専用硬化剤。

高温硬化型。

製品の特長

- 添加後のポットライフ（可使用時間）が無い。
- 無黄変タイプで耐候性良好。

特性

硬化性

耐性

物理的耐性

耐候性

スペック

荷姿

100g金属缶

性状

粘液

使用方法

- 添加量はインキ100部に対して5～15部です。

硬化方法・硬化条件

蒸発乾燥条件

硬化乾燥

150°C以上、30分

注意事項

- ご使用に際しての安全上の注意事項に関しては、製品の安全データシート（SDS）をご参照下さい。
- 当インフォメーションに記載されている内容は予告無しに変更・改訂する場合があります。
- この特性データは、弊社の実施した評価結果に基づくもので、お客さまのご使用時の製品特性を保証するものではありません。
- 使用の際は、実際に使用される装置及び被着材での評価結果に基づき、条件を十分ご検討の上、ご使用下さい。