

スクリーンインキ

添加剤

UVインキ用

添加剤用途 接着性向上 耐水性向上 | UV硬化型

JAR-12 カップリング剤

シラン系カップリング剤

製品の特長

- 処理ポリオレフィン材等の印刷時にインキに添加すると、接着性、耐水性が向上する。

特性

接着性

耐性

耐水性

スペック

荷姿	性状
100gポリボトル	液体

使用方法

- 添加量はインキ100部に対して2～4部です。
- 可使時間は約6時間です。

注意事項

- 水分の混入によって成分の変質が生じるので使用後は密閉する。
- 一般的な注意事項については、別紙資料「[UVインキ](#)」に詳しく記載してありますので、ご参照下さい。
- ご使用に際しての安全上の注意事項に関しては、製品の安全データシート（SDS）をご参照下さい。
- 当インフォメーションに記載されている内容は予告無しに変更・改訂する場合があります。
- この特性データは、弊社の実施した評価結果に基づくもので、お客さまのご使用時の製品特性を保証するものではありません。
- 使用の際は、実際に使用される装置及び被着材での評価結果に基づき、条件を十分ご検討の上、ご使用下さい。