

スクリーンインキ

添加剤

UVインキ用

添加剤用途 はじき防止 ピンホール防止 レベリング性向上 | UV硬化型

JAR-13 レベリング剤

变成シリコン系添加剤。

UVインキ全般に使用可能。

製品の特長

- 添加後の透明性が良好。
- オーバーコートクリアーやメジウムのはじき、ピンホールの防止やレベリング性の向上に使用される。

特性

透明性

レベリング性

スペック

荷姿	性状
1kg溶剤缶	
500g溶剤缶	液体

使用方法

- 添加量はインキ100部に対して1~2部です。

注意事項

- 一般的な注意事項については、別紙資料「[UVインキ](#)」に詳しく記載しておりますので、ご参照下さい。
- ご使用に際しての安全上の注意事項に関しては、製品の安全データシート（SDS）をご参照下さい。
- 当インフォメーションに記載されている内容は予告無しに変更・改訂する場合があります。
- 使用の際は、実際に使用される装置及び被着材での評価結果に基づき、条件を十分ご検討の上、ご使用下さい。