

スクリーンインキ

添加剤

UVインキ用

添加剤用途 流動性向上 レベリング性向上 | UV硬化型

JAR-14 流動調整剤

親和性の高い特殊樹脂溶液。

顔料分の多い白インキや艶消し型UVインキに添加。

製品の特長

- 顔料と樹脂の親和性を高めてインキに流動性を付与し、レベリング性を向上させる。

特性

流動性

レベリング性

スペック

荷姿

1kg溶剤缶

500g溶剤缶

性状

粘液

使用方法

- 添加量はインキ100部に対して1～2部です。

注意事項

- 十分な攪拌が必要です。
- 一般的な注意事項については、別紙資料「[UVインキ](#)」に詳しく記載してありますので、ご参照下さい。
- ご使用に際しての安全上の注意事項に関しては、製品の安全データシート（SDS）をご参照下さい。
- 当インフォメーションに記載されている内容は予告無しに変更・改訂する場合があります。
- この特性データは、弊社の実施した評価結果に基づくもので、お客さまのご使用時の製品特性を保証するものではありません。
- 使用の際は、実際に使用される装置及び被着材での評価結果に基づき、条件を十分ご検討の上、ご使用下さい。