十条ケミカル株式会社
JUJO CHEMICAL CO.,LTD.

2014-04-01_作成
2025-02-14_更新

スクリーンインキ
添加剤
UVインキ用

添加剤用途 接着性向上 耐水性向上 | UV硬化型

JAR-16 カップリング剤

シラン系カップリング剤。
接着性、耐水性改良材。

製品の特長

- 処理ポリオレフィンボトル材等の印刷時に使用し接着性、耐水性を向上させる。
  エバール（EVOH）にも効果あり。

特性

接着性

耐性

耐水性

推奨被印刷物

材質

ポリエステル系 | 処理ポリエチレンテレフタラート［PET］ | 処理PETボトル | オレフィン系 | 処理ポリエチレン［PE］
処理PEボトル | 処理ポリプロピレン［PP］ | 処理PPボトル | エチレンビニルアルコール共重合体（エバール®）［EVOH］

最終製品

ポリボトル

スペック

荷姿	性状
400gポリボトル	液体

使用方法

- 添加量はインキ100部に対して3～5部です。
- 可使時間は約12時間です。

注意事項

- 一般的な注意事項については、別紙資料「UVインキ」に詳しく記載してありますので、ご参照下さい。
- ご使用に際しての安全上の注意事項に関しては、製品の安全データシート（SDS）をご参照下さい。
- 当インフォメーションに記載されている内容は予告無しに変更・改訂する場合があります。
- この特性データは、弊社の実施した評価結果に基づくもので、お客さまのご使用時の製品特性を保証するものではありません。
- 使用の際は、実際に使用される装置及び被着材での評価結果に基づき、条件を十分ご検討の上、ご使用下さい。

十条ケミカル株式会社
JUJO CHEMICAL CO.,LTD.
TEL 03-3907-3161
FAX 03-3907-9988