

スクリーンインキ

添加剤

UVインキ用

添加剤用途 接着性向上 | UV硬化型

# JAR-18 カップリング剤

シラン系カップリング剤。

6300CPO等の処理ポリオレフィン用インキに使用。

## 製品の特長

- コロナ放電処理されたポリオレフィン系フィルム等への接着性を向上させる。

## 特性

接着性

## 推奨被印刷物

## 材質

ポリエステル系

処理ポリエチレンテレフタレート [PET]

処理PETフィルム

オレフィン系

処理ポリエチレン [PE]

処理PEフィルム

処理ポリプロピレン [PP]

処理PPフィルム

## スペック

### 荷姿

500gポリボトル

### 性状

液体

## 使用方法

- 添加量はインキ100部に対して1~3部です。
- 可使用時間は約12時間です。

## 注意事項

- 一般的な注意事項については、別紙資料「[UVインキ](#)」に詳しく記載してありますので、ご参照下さい。
- ご使用に際しての安全上の注意事項に関しては、製品の安全データシート（SDS）をご参照下さい。
- 当インフォメーションに記載されている内容は予告無しに変更・改訂する場合があります。
- この特性データは、弊社の実施した評価結果に基づくもので、お客さまのご使用時の製品特性を保証するものではありません。
- 使用の際は、実際に使用される装置及び被着材での評価結果に基づき、条件を十分ご検討の上、ご使用下さい。