

受注後生産

スクリーンインキ

添加剤

UVインキ用

添加剤用途 流動性向上 | UV硬化型

JAR-23 流動調整剤

低分子量特殊樹脂溶液。

UVインキ全般の白インキ、艶消し型インキの無機系顔料使用色に有効。

製品の特長

- 顔料の分散安定を助け、インキに流動性を付与する。

特性

分散安定性

流動性

スペック

荷姿

1kgポリボトル

500gポリボトル

性状

粘液

使用方法

- 添加量はインキ100部に対して1～2部です。
インキ粘度が低下するので、添加量に注意して下さい。

注意事項

- 一般的な注意事項については、別紙資料「[UVインキ](#)」に詳しく記載してありますので、ご参照下さい。
- ご使用に際しての安全上の注意事項に関しては、製品の安全データシート（SDS）をご参照下さい。
- 当インフォメーションに記載されている内容は予告無しに変更・改訂する場合があります。
- この特性データは、弊社の実施した評価結果に基づくもので、お客さまのご使用時の製品特性を保証するものではありません。
- 使用の際は、実際に使用される装置及び被着材での評価結果に基づき、条件を十分ご検討の上、ご使用下さい。