



スクリーンインキ

添加剤

UVインキ用

添加剤用途 消泡・脱泡 | UV硬化型

JAR-24 消泡剤

非シリコン系消泡剤。

UVインキ全般に使用可能。

製品の特長

- 消泡効果及び脱泡効果が良好で、添加後の透明性も優れる。
- 特にRL厚盛メジウムに使用すると、透明性を損なわずに脱泡性を改善できる。

特性

透明性

スペック

荷姿	性状
1kg溶剤缶 500g溶剤缶	粘液

使用方法

- 添加量はインキ100部に対して1～2部です。

注意事項

- 一般的な注意事項については、別紙資料「[UVインキ](#)」に詳しく記載してありますので、ご参照下さい。
- ご使用に際しての安全上の注意事項に関しては、製品の安全データシート（SDS）をご参照下さい。
- 当インフォメーションに記載されている内容は予告無しに変更・改訂する場合があります。
- この特性データは、弊社の実施した評価結果に基づくもので、お客さまのご使用時の製品特性を保証するものではありません。
- 使用の際は、実際に使用される装置及び被着材での評価結果に基づき、条件を十分ご検討の上、ご使用下さい。

