

スクリーンインキ

添加剤

UVインキ用

添加剤用途 消泡・脱泡 | UV硬化型

JAR-9 消泡剤

変成シリコン系消泡剤。

各シリーズのRL厚盛りメジウムに使用。

製品の特長

- 厚盛り印刷で泡が残る場合に消泡・脱泡目的で添加する。
- 仕上がりの透明性が、シリコン系消泡剤に比較して良好である。

特性

透明性

スペック

荷姿	性状
1kgポリボトル 500gポリボトル	粘液

使用方法

- 添加量はインキ100部に対して1～2部です。

注意事項

- 一般的な注意事項については、別紙資料「[UVインキ](#)」に詳しく記載してありますので、ご参照下さい。
- ご使用に際しての安全上の注意事項に関しては、製品の安全データシート（SDS）をご参照下さい。
- 当インフォメーションに記載されている内容は予告無しに変更・改訂する場合があります。
- この特性データは、弊社の実施した評価結果に基づくもので、お客さまのご使用時の製品特性を保証するものではありません。
- 使用の際は、実際に使用される装置及び被着材での評価結果に基づき、条件を十分ご検討の上、ご使用下さい。