

スクリーンインキ

添加剤

その他インキ用

添加剤用途 腰切り 増粘 流動性低下

N-20 粉末腰切剤

微粉末シリカタイプの腰切り剤。

製品の特長

- インキの流動性の低下と増粘目的で使用する。
- 希釈溶剤（#170、#200溶剤）を併用すると流動性低下し効果が向上する。

スペック

荷姿	性状
1kgポリ袋	微粉末

使用方法

- 添加量はインキ100部に対して1～5部です。
- 添加時、十分な機械攪拌が必要です。

注意事項

- ご使用に際しての安全上の注意事項に関しては、製品の安全データシート（SDS）をご参照下さい。
- 当インフォメーションに記載されている内容は予告無しに変更・改訂する場合があります。
- この特性データは、弊社の実施した評価結果に基づくもので、お客さまのご使用時の製品特性を保証するものではありません。
- 使用の際は、実際に使用される装置及び被着材での評価結果に基づき、条件を十分ご検討の上、ご使用下さい。